

CITY

PRODUCTO	CERÁMICA
ESTILO	PIEDRA
TEC. DE IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DIGITAL
LANZAMIENTO	2018

DESCRIPCIÓN

Cerámica de pasta roja con impresión digital, diseñada para reproducir diferentes texturas con un alto nivel de realismo. Baldosas no rectificadas, con bordes curvos que facilitan el emboquillado y ayudan a compensar pequeñas diferencias de altura durante la instalación. Su variación tonal V2, permite obtener una superficie con ligeras variaciones que le dan un diseño heterogéneo. Este producto presenta una absorción de agua entre el 6% y el 10% (Grupo BIIb), recomendado para pisos comerciales de tráfico bajo.

PRESENTACIONES



Blanco



Gris



Arena

NOTA: Los productos cerámicos de la marca KLIPEN cumplen con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 919 (equivalente a la norma ISO 13006) y con los métodos de ensayo establecidos en la norma NTC 4321 (equivalente a la norma ISO 10545).

CARACTERÍSTICAS				
Formato (cm)	31x60			
Grosor baldosa (mm)	8			
Número caras diseño	1-2			
Bordes rectificados	NO			

VALORACIÓN TONAL			
Es el factor que determina las diferencias significativas en cuanto a color, tonalidad y relieve que se presentan entre piezas de un mismo producto			
V1 - Uniforme	V2 - Baja	V3 - Media	V4 - Alta
	X		

USOS							
PARED	PISO RESIDENCIAL			PISO COMERCIAL			(*)(**) EXTERIOR
	BAJO	MEDIO	ALTO	BAJO	MEDIO	ALTO	
X	X	X	X	X			X

ACABADO SUPERFICIAL							
PULIDO	BRILLANTE	SEMI BRILLANTE	MATE	SILK	SATINADO	RÚSTICO	ADZ
							X

(*) Exterior: Garajes, Piscinas, Patios, Terrazas, Antejardín, Zonas Comunes. Para zonas húmedas o exteriores, por favor verificar la resistencia al deslizamiento del producto y validar su uso según la aplicación requerida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA REFERENCIA Y EQUIVALENCIA	GRUPO DE ABSORCIÓN	NATURALEZA DE LA SUPERFICIE	MÉTODO DE FABRICACIÓN	TIPO DE PRENSADO	PAÍS DE ORIGEN
NTC 919	BIIb	ESMALTADA	VÍA HÚMEDA	PRENSADO EN SECO	COLOMBIA

EVALUACIÓN	ITEM	NORMA	VALOR DE ACUERDO A LA NORMA	RESULTADOS
DIMENSIONES & CALIDAD SUPERFICIAL	Longitud y Anchura	NTC 4321- 2	±0.6%	Cumple
	Espesor		±5.0%	Cumple
	Ortogonalidad		±0.6%	Cumple
	PRUEBA DE PLANITUD · Curvatura Central · Curvatura Lateral · Distorsión · Calidad de la superficie		±0.5% ±0.5% ±0.5% ≥ 95%	Cumple Cumple Cumple Aprobado
PROPIEDADES FÍSICAS	Absorción de agua	NTC 4321- 3	6% < E ≤ 10%	Cumple
	RESISTENCIA A FLEXIÓN · Módulo de ruptura · Módulo de carga	NTC 4321- 4	≥ 18 MPa ≥ 800N	Cumple Cumple
	Resistencia a la abrasión superficial	NTC 4321- 7	Método de prueba disponible	Clase 3
PROPIEDADES QUÍMICAS	RESISTENCIA DE ATAQUE QUÍMICO · Ácidos y bases · Pdtos. de limpieza & pdtos para piscinas	NTC 4321- 13	De acuerdo a clase por el fabricante	No presenta daños
	Resistencia a las manchas	NTC 4321- 14	Mínimo clase 3	Clase 5

EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTÁNDAR USADO	INTERVALOS DE VALORES	RESULTADO
PROPIEDADES DE LA SUPERFICIE	Resistencia al desgaste superficial	PEI	1 al 5	3
	Exámenes de resistencia al rayado	MOHS	1 al 10	6
	Resistencia al deslizamiento	NTC 4321- 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 2

() Precaución Zonas Húmedas y Exteriores** Por favor verificar la prueba de resistencia al deslizamiento de cada producto de acuerdo a las pruebas NTC 4321- 17.

- 1-**Para información detallada sobre el proceso de instalación y mantenimiento por favor remitirse al Manual de Instalación completo de la marca para cada tipología de producto.
- 2-**Revise diseño, lote o tono y formato antes de instalar. Hacer un tendido por lo menos de 2 a 4 cajas del producto para verificar temas visuales antes de la instalación. Las variaciones de color son naturales en todos los productos cerámicos, mezcle varias piezas de varias cajas al azar para repartir los tonos afines cuando el producto tiene variación tonal baja, media o alta. No se aceptan reclamaciones después de instalado.
- 3-**Para productos con bordes rectificados recomendamos instalar con boquilla mínima de 3 mm. Para productos no rectificados recomendamos instalar con boquilla mínima de 4 mm a 6 mm dependiendo del tamaño específico; para formatos donde alguno de sus largos es menor a 60 cm la boquilla debe ser de 4mm, para formatos superiores a los 60 cm en alguno de sus largos la boquilla mínima es de 5 mm y para tamaños superiores a 90 cm la boquilla mínima es de 6 mm.
- 4-**Utilizar el pegante apropiado para el tipo de producto. Porcelanato y Gres Porcelánico: Pegante para porcelanato. Gres cerámico y Cerámica de piso o pared: Pegante para cerámica
- 5-**Antes de comenzar:
 - a-**Porcelanatos pulidos no esmaltados: Remover la capa de grasa que protege durante el transporte. frotar con una estopa y cemento blanco y las piezas oscuras con detergente neutro.
 - b-**Porcelanatos & Gres porcelánico pulidos esmaltados: Remover la capa de plástico que protege durante el transporte. Limpie cualquier residuo frotando únicamente con una esponjilla de fibras plásticas para lavaplatos o talco o agua caliente o alcohol del 70% diluido en agua.
- 6-**Revise cada pieza antes de pegarla. Si encuentra fallas visibles suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- 7-**Las referencias con esmalte de acabado metálico (acero, aluminio, cromo etc.) son sensibles al agua y no deben instalarse en zonas con presencia de humedad. El uso de baldosas de color negro en la ducha no es recomendado.
- 8-**Los productos de color negro absoluto pueden presentar variaciones de color y/o estéticas si se instalan en pisos exteriores o interiores con exposición frecuente a los rayos solares o una luz directa muy fuerte. Estos cambios son asociados a reacciones físico químicas del producto frente al ambiente.
- 9-**Las normas técnicas establecen que los lados de una pieza pueden tener una diferencia de $\pm 0.6\%$ con respecto a la diagonal del formato establecido por la casa matriz. Ésta es una característica de fabricación y se pueden corregir manteniendo una junta adecuada entre pieza y pieza. No es recomendable combinar dos productos del mismo tamaño, pero de dos marcas diferentes, ya que pueden presentarse diferencias dimensionales muy notorias.
- 10-**Maneje el producto con mucho cuidado durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar despuntados, astillado en los bordes y rayado en la superficie.
- 11-**Para evitar fallas en la adherencia, limpie con un cepillo suave y agua limpia la cara oculta de cada baldosa para remover polvo remanente. Una vez esté completamente seca, guarde la baldosa en el empaque hasta el momento de la instalación.
- 12-**Verifique que el área a recubrir tenga una superficie totalmente curada, uniforme y con el declive necesario para el drenaje de líquidos.
- 13-**Module el área a recubrir para determinar ejes de inicio y de terminación. Si es necesario, realice el corte de las baldosas con la cara oculta mirando hacia usted para proteger el esmalte.
- 14-**Para prevenir desniveles instale primero las paredes y luego los pisos. Inicie la instalación en el lado opuesto a la puerta de acceso de la habitación.
- 15-**Realice la instalación de manera tal que la línea entre las piezas forme una cuadrícula. Si desea colocar los productos en un patrón escalonado, o de "junta trabada", la intersección entre las fichas no deben superar el 15% del lado total de la pieza.

- 1-Una vez terminada la instalación espere 72 horas para que endurezca la boquilla. Posteriormente limpie con una escoba de cerdas suaves y un trapero levemente humedecido en agua (Evite productos ácidos).
- 2-Evite limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido fluorhídrico o detergentes sólidos con partículas abrasivas. Estos pueden dañar el acabado y corroer la superficie.
- 3-Para evitar rayones en la superficie, recubra las patas de muebles con topes de silicona. Complemente colocando un tapete atrapa polvo en los accesos, o puntos de alta circulación, para disminuir la suciedad atrapada en los zapatos. Igualmente evite colocar cintas antiderrapantes en áreas aledañas ya que estas desprenden gránulos. Limpie periódicamente.
- 4-No aplique ceras para mantener el brillo ni haga uso de pulidoras para renovar el acabado brillante. Estas generan manchado y deterioran la superficie.
- 5-Con el fin de evitar la producción de manchas, limpie los derrames de líquidos de manera inmediata. Tenga especial cuidado con agentes negros como el café, chocolate, tinte, gaseosas, vino, jugos, cítricos y aguas de riego en materas.
- 6-Si desea aplicar limpiadores o ambientadores para piso, verifique que sean fabricados con detergentes neutros.

EMBALAJE					RENDIMIENTOS						
Formato (cm)	Unidad de empaque	Piezas / caja	m ² / caja	Peso aprox. / caja		CONSUMO APROX. DE PEGANTE kg/m ²	CONSUMO APROX. DE BOQUILLA				
31x60	m ²	9	1.68	29 kg.			Ancho de la junta / m ²				
GARANTÍA							junta 2mm	junta 3mm	junta 4mm	junta 5mm	junta 6mm
USO	ACABADO		Tiempo		31x60	6-8	N/R	N/R	0.36	0.45	0.54
PISO	MATE / SATINADO		12 años								
	RÚSTICO/ ANTIDESLIZANTE		12 años								
	SEMIBRILLANTE		8 años								
	BRILLANTE		5 años								
PARED	TODOS LOS ACABADOS		10 años								