

FICHA TÉCNICA LAMINADO

FORENA

DESCRIPCIÓN

El piso laminado representa una alternativa moderna y confiable que combina estética, resistencia y funcionalidad. Su diseño ofrece una apariencia natural similar a la madera, con superficies disponibles en distintos acabados y texturas, adaptándose a diversos estilos de interior. Está diseñado para espacios interiores de uso residencial y comercial ligero, ofreciendo una superficie resistente al desgaste y fácil de mantener. Su correcta instalación, junto con el respeto de las juntas de dilatación y las condiciones ambientales recomendadas, permite un buen desempeño en aplicaciones interiores.

PRESENTACIONES



Beige



Caramel



Greige









Roble







Roble

FICHA TÉCNICA PISO ORGÁNICO

INFORMACIÓN TÉCNICA

 Formato largo*ancho (mm)	 Espesor total (mm)	 Capa de uso (mm)	 Manta acústica	 Tráfico (uso)	 Bisel
1355*215 (palmeta-duela)	8.0	0.55	N/A	Clase 32 Comercial normal	Bisel en los 4 lados (sellado con laca)

 Sistema de instalación	Diseño	 Nivel de brillo	 Compatible con loza radiante	 Fácil limpieza y mantenimiento
Uniclic Flotante	Madera	Mate	Hasta 27°C temperatura de loza	Usar Mopa Húmeda

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA	REQUISITO	RESULTADO
Espesor	NBR 14833-1	Δe average ≤ 0.50 mm $e_{max.} - e_{min.} \leq 0.50$ mm	≤ 0.50 mm ≤ 0.50 mm
Longitud		$c \leq 1500$ mm : $\Delta \leq 0.5$ mm $l > 1500$ mm: $\Delta \leq 0.3$ mm/m	≤ 0.5 mm ≤ 0.3 mm/m
Ancho		Δl average ≤ 0.10 mm $l_{max.} - l_{min.} \leq 0.20$ mm	≤ 0.10 mm ≤ 0.20 mm
Cuadratura		$s_{max.} \leq 0.20$ mm	≤ 0.20 mm
Rectitud		$b_{max} \leq 0.30$ mm/m	≤ 0.30 mm/m
Planitud		f_l , cóncavo $\leq 0.15\%$ f_l , convexo $\leq 0.20\%$ f_c , cóncavo $\leq 0.50\%$ f_c , convexo $\leq 1.00\%$	Aprobado
Aberturas		a average ≤ 0.15 mm $a_{max.} \leq 0.20$ mm	≤ 0.15 mm ≤ 0.20 mm
Diferencia de altura		h average ≤ 0.10 mm $h_{max.} \leq 0.15$ mm	≤ 0.10 mm ≤ 0.15 mm
Hinchazón de espesor		$\leq 18\%$	$\leq 18\%$
Resistencia a la abrasión		≥ 4000 cycles	≥ 4000 cycles
Resistencia a las manchas		Grupo 1 y 2: Clase 5 Grupo 3: Clase 4	Clase 4-5
Solidez de la superficie	≥ 1.25 N/mm ²	≥ 1.25 N/mm ²	

FICHA TÉCNICA PISO ORGÁNICO

CUIDADO & MANTENIMIENTO

- Barra regularmente para remover residuos y polvo. Use un trapero húmedo para limpiar cualquier suciedad y huellas (evite mojar en exceso). Cualquier líquido que sea derramado sobre el piso debe limpiarse de inmediato.
- **PRECAUCIÓN:** Las planchas son resbaladizas cuando están húmedas
- Para limpieza diaria, haga uso de una aspiradora con accesorio de varita, escoba de cerdas suaves o un trapero de microfibras ligeramente humedecido.
- Nunca haga uso de ceras, pulidoras, limpiadores abrasivos o elementos para restregar ya que podrán afectar el acabado. - Los tacones dañados, zapatos de fútbol o calzados similares pueden dañar este producto.
- Ubique tapetes en las entradas principales para limpiar los residuos que se acumulan en las suelas de los zapatos.
- Las mascotas con garras/uñas largas pueden afectar este producto.
- Si va a instalar muebles con ruedas, asegúrese que estas sean aptas para suelos elásticos.
- No se recomienda el uso de traperos con vapor para limpiar este producto.
- Recomendamos instalar almohadillas protectoras debajo de las patas de los muebles para evitar dañar el producto. De igual forma no se deben arrastrar muebles u objetos pesados, objetos con puntas o cuyo material al ser arrastrado sobre el piso puedan rayar el producto.

EMBALAJE

PIEZAS / CAJA	9
M ² / CAJA	2,62