

## PRESENTACIÓN



## INFORMACIÓN TÉCNICA

ARTÍCULO A EVALUAR	MÉTODO DE EVALUACIÓN	RESULTADO
Densidad aparente	EN 1936:2006	2760 kg/m <sup>3</sup>
Porosidad abierta	EN 1936:2006	0.32 %
Absorción de agua	EN 13755:2008	0.10%
Resistencia a la flexión en condiciones naturales	EN 12372:2006	42.6 MPa
Resistencia a la flexión después de 14 ciclos de congelar/descongelar	EN 12371:2010 EN 12372:2006	39.8 MPa
Resistencia a la abrasión	EN 14157:2004 método A	33.8 mm
Resistencia al deslizamiento	EN 14231:2003	SRV "seco": 65 SRV "húmedo": 36
Descripción petrográfica	EN 12407:2007	Piedra natural - Slate/Pizarra