

PRESENTACIONES



GRIS




NEGRO



CAFE

PRODUCTO	BARI
TIPO DE PRODUCTO	DOBLE CARGA
ESTILO	TERCERA GENERACION
LANZAMIENTO	2017
MARCA	KLIPEN

TAMAÑOS



FORMATO:
60x60 cm
GRUPO: Bla

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	EXÁMENES	ESTANDAR USADO	RESULTADO	INTERVALO DE VALORES
PROPIEDADES DEL ESMALTE	RESISTENCIA AL DESGASTE SUPERFICIAL	PEI	NO APLICA	1 al 5
	EXÁMENES DE RESISTENCIA AL RAYADO	MOHS	NO APLICA	1 al 10
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130 DIN 51097	NO APLICA NO APLICA	R9-R13 A-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCION	NORMA	RESULTADOS	VALORES DE ACUERDO A LA NORMA
PROPIEDADES FISICAS	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN-ISO 10545-3	MIN 0.07% MAX 0,06~0.09%	E < 0,5%
	RESISTENCIA A LA TENSIÓN	UNE-EN-ISO 10545-4	39 Mpa	≥35Mpa
	Modulos de Ruptura			
	Modulos de Carga	UNE-EN-ISO 10545-4	2312 N	≥1300N
	RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA	UNE-EN-ISO 10545-6	115 mm3	< 175 mm3
PROPIEDADES QUIMICAS	EXÁMEN DE ATAQUE QUIMICO	UNE-EN-ISO 10545-13	ULA y UHA	DE ACUERDO A CLASE POR EL FABRICANTE
	Ácidos y bases (L,H)			
	Productos de Limpieza Productos para piscina		UA	MINIMO GB
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN-ISO 10545-14	CLASE 4 REMUEVE	TEST DE OBSERVACIÓN
	EXPANSION TERMICA LINEAL	UNE-EN-ISO 10545-8	6.9×10^{-6}	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE
	RESISTECIA AL CHOQUE TERMICO	UNE-EN-ISO 10545-9	RESISTENTE	NINGUNA RUPTURA DESPUES DE 10 CICLOS
	RESISTENCIA AL HIELO	UNE-EN-ISO 10545-12	RESISTENTE	METODO DE PRUEBA DISPONIBLE
TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE	LONGITUD	UNE-EN-ISO 10545-2	-0.05% ~ +0.02%	±0,6%
	ANCHURA		-0.05% ~ +0.02%	±0,6%
	GROSOR		9.2~ 9.4 mm	±5%
	DESVIACION		-1.0% ~ +1.50%	±0,5%
	ORTOGONALIDAD		-0,05%~+0,06%	±0,2%
	PRUEBA DE PLANITUD		-0,07%~+0,04%	±0,2%
	Curvatura Central			
	Curvatura Lateral			
	Distorción			
	CALIDAD DE LA SUPERFICIE		APROBADO	≥95%