

PRESENTACIÓN



INFORMACIÓN TÉCNICA

No.	EVALUACIÓN	UNIDAD	REQUISITOS		RESULTADO	VEREDICTO
1	Tamaño ficha	mm	Largo	48±0.5	47.6 ~ 48.2	APROBADO
			Grosor	6±0.3	5.9 ~ 6.2	
2	Tamaño baldosa	mm	302±1.5		301.7 ~ 302.9	APROBADO
3	Línea	mm	2.0±0.6		1.8 ~ 2.4	APROBADO
4	Calidad de la superficie	-	Debe cumplir requisitos del estándar contenido en la tabla 4.		Conformada	APROBADO
		mm	Deformación ≤ 0.3		0.2	
	Absorción de Agua	%	Máximo 1.0		0.9	APROBADO
	Resistencia al choque térmico	-	Sin daños o fracturas después de 5 pruebas de choque térmico.		Conformada	APROBADO
	Color	-	Todos los mosaicos de vidrio básicamente deben ser del mismo color.		Conformada	APROBADO
	Enlace entre mosaico de vidrio y papel	-	No debe despegarse.		Conformada	APROBADO
	Descamación del papel	-	Tiempo de descamación ≤ 40 min		30	APROBADO
	Papel descubierto	-	El papel no debe estar descubierto		Conformada	APROBADO

