

PRESENTACIÓN



29*30 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

No.	EVALUACIÓN	UNIDAD	REQUISITOS	RESULTADO	VEREDICTO
1	Calidad de la superficie	-	Debe cumplir los requisitos del estándar contenido en la tabla 3.	No se presentaron defectos obvios	APROBADO
2	Variación del color	-	Todos los mosaicos de vidrio básicamente deben ser del mismo color.	Uniforme	APROBADO
3	Enlace entre el mosaico y el papel	-	No debe despegarse.	N/A	APROBADO
4	Estabilidad térmica	-	90°C(30min)→18°C~25°C(10min) por 3 ciclos sin presentar daños o fracturas.	No hubo daños ni fracturas	APROBADO
5	Estabilidad Química	%	Ácido Clorhídrico (1mol/L),100°C, 4h K ≥ 99.88	K=100.2	APROBADO
			Ácido Sulfúrico (1mol/L),100°C, 4h K ≥ 99.93	K=100.4	
			Hidróxido de sodio (1mol/L),100°C, 1h K ≥ 99.88	K=99.90	
			Agua destilada 100°C, 4h, K ≥ 99.96	K=100.9	