

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| GROSOR                          | 7mm                      |
| CAPA DE USO                     | AC3                      |
| DENSIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO | 880±30kgs/m <sup>3</sup> |

## CALIDAD DE PRODUCTO SUGERIDA (ESTÁNDAR: EN13329)

|             |        |                                                                |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES | Grosor | 7 ± 0,50 mm<br>T max - T min ≤ 0,50 mm                         |
|             | Largo  | 1380± 0,30 mm<br>L≤1500mm, ΔL≤0.50mm;<br>L>1500mm, ΔL≤0.30mm/m |
|             | Ancho  | 193± 0,10 mm<br>W max - W min ≤ 0,20 mm                        |

## TOLERANCIAS DIMENSIONALES

| CARACTERÍSTICA                       | REQUISITO                                        | MÉTODO DE PRUEBA |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| CUADRATURA                           | q max.≤0.20mm                                    | EN 13329         |
| RECTITUD                             | S max.≤0.30mm/m                                  |                  |
| PLANITUD TRANSVERSAL                 | F w ,cóncavo: ≤ 0,15 %<br>F w ,convexo: ≤ 0,20 % |                  |
| PLANITUD LONGITUDINAL                | F l ,cóncavo: ≤ 0,50 %<br>F l ,convexo: ≤ 1,00 % |                  |
| APERTURAS ENTRE ELEMENTOS            | promedio: ≤ 0,15 mm<br>max.: ≤ 0,20 mm           |                  |
| DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE ELEMENTOS | promedio: ≤ 0,10 mm<br>max.: ≤ 0,15 mm           |                  |

| REQUISITOS DE CLASIFICACIÓN + NIVEL DE USO + PRUEBA DE SUPERFICIE |                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| CLASE                                                             | NIVEL DE USO                                             | MÉTODO DE PRUEBA |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN                                         | AC3 ( $\geq 1000$ Umdr.)                                 | EN 13329         |
| RESISTENCIA DE IMPACTO                                            | IC1 ( $\geq 8N$ / $\geq 1000$ mm)                        | EN 13329         |
| EFFECTO DE UNA PATA DE MUEBLE                                     | No debe haber daños visibles al evaluar con patas tipo 0 | EN 424           |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                         | Grupos 1 y 2                                             | EN 438           |
|                                                                   | Grupo 3                                                  |                  |
|                                                                   | Grado 5                                                  |                  |
|                                                                   | $\geq$ Grado 4                                           |                  |
| EFFECTOS DE SILLA CON RUEDAS                                      | 25'000 cycles - no damage                                | EN 425           |
| INFLASIÓN DEL GROSOR                                              | $\leq 18\%$                                              | EN 13329         |
| SONIDO DE SUPERFICIE                                              | $\geq 1.00 \text{ N/mm}^2$                               | EN 13329         |
| RESISTENCIA A LA LUZ                                              | $> 6$                                                    | EN 2015-B02      |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES                                       | $> 4$                                                    | EN 2015-A02      |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES                                       |                                                          |                  |
| EMISIÓN DE FORMALDEHIDO                                           | Clase E1 ( $\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$ )                 | EN 717           |
| REACCIÓN AL FUEGO                                                 | Cfl-s1                                                   | EN 13501-1       |
| RESSITENCIA AL DESLIZAMIENTO                                      | DS                                                       | EN 14041         |
| RESSITENCIA TERMICA                                               | 0.089 (m2K)/W                                            | EN 12667         |