

Certificado de Especificaciones Técnicas

PRODUCTO: SERENA HD NO HARD

DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN: 584.0 X 1170.0mm X 10.0 mm

FORMATO: 60X120 RET

CONTIENE: 2 Pecas 1,37 m2 14,75 SQFT

DIMENSIÓN NOMINAL: 60X120

GRUPO: Bla

Revisión: 5

Características tecnicas	ISO	Exig.	Unid.	Especificación
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
VAR. DIM. EN REL. W. DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
VAR. DIM. EN REL. MEDIA DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
VAR. DIM. EN REL. MEDIA DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
VARIACION DEL ESPESOR	10545-2	+/-5.0	%	+/-5.0
RECTITUD DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
RECTITUD DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MAYOR	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.20
DESVIO DE LA ORTOGONALIDAD DEL LADO MENOR	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.20
DESVIO DE LA CURVATURA CENTRAL DIAGONAL	10545-2	+/-0.50	%	+0.13/-0.10
DESVIO DE LA CURVATURA DE LOS LADOS	10545-2	+/-0.50	%	+0.15/-0.10
DESVIO DE LA CURVATURA DEL LADO MAS PEQUENO	10545-2	+/-0.50	%	+0.25/-0.10
ALABEO EN RELACION DIAGONAL	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.13
CALIDAD DE LA SUPERFICIE	10545-2	>=95	%	>=95
ABSORCION DE AGUA	10545-3	<=0.5	%	<=0.5
RESISTENCIA A FLEXION	10545-4	>=35	N/mm2	>=35
CARGA DE RUPTURA	10545-4	>=1300	N	>=1700
CLASE DE USO	10545-7	Especificar	USO	5
RESISTENCIA A CHOQUES TERMICOS	10545-9	-	-	OK
COEFICIENTE DE DILATACION LINEAR X 10-6	10545-8	-	°C-1	6.3 a 7.0
EXPANSION POR HIDRATACION	10545-10	-	mm/m	<=0.60
RESISTENCIA A LA HENDIDURA	10545-11	Requerida	-	OK
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS	10545-13	Min.Classe GB	-	GA
RESISTENCIA AL ATAQUE ACIDO/ALCALINO	10545-13	Especificar	-	GLB
RESISTENCIA DEL ESM. A MANCHAS	10545-14	Min.Classe 3	-	Min.Classe 4
COEFICIENTE DE FRICCION HUMEDO	NBR13818	Especificar		>=0.5/>=0.5
COEFICIENTE HUMEDO WET	ASTM1028	Especificar		-
VARIACION EN EL TONO				V3

Nota: Producto conforme a la norma de ABNT NBR 15463
Evaluación de la reacción al fuego (NBR15575): Clase I (incombustible)
USO 5 - Todas las dependencias residenciales y ambientes comerciales de tráfico medio, los productos pulidos deben aplicarse en lugares sin tráfico de equipos o acceso a las áreas externas.



Rodrigo Pereira Guedin
Director Industrial